



2013100592Z



2013苏质监验字592号

# 检 验 报 告

## Test Report

2016QDWT00400

产品名称: 舞台用胶合板

委托方: 徐州华宇木业有限公司

检验类别: 委托送样检验



### 徐州市产品质量监督检验中心

XuZhou Center for Products Quality Supervision & Inspection

# 检 验 结 果

检验编号: 2016QDWT00400

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		单 位	技 术 要 求	检 测 结 果	单 项 评 价
1	胶合强度		MPa	$\geq 0.70$	1.17~1.74	合格
			—	合格率 $\geq 90\%$	100%	
2	静曲强度	顺纹	MPa	$\geq 40$	73	合格
		横纹	MPa	$\geq 30$	61	合格
3	弹性模量	顺纹	MPa	$\geq 5000$	5683	合格
		横纹	MPa	$\geq 4000$	5552	合格





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4079



(2018) 国认监认字 (398) 号

# 检验检测报告

## Test Report

No: (2019) 委送字人造板类第0393号

产品名称 Product Name	混凝土模板用胶合板
规格型号 Model/Type	1220×2440×18 (mm)
委托单位 Applicant	徐州华宇木业有限公司
检验类别 Test Type	委托送样检验



国家木制家具及人造板质量监督检验中心 (徐州)

National Quality Supervision and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

国家木制家具及人造板质量监督检验中心（徐州）  
National Quality Supervision and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

检验检测报告  
Test Report

NO: (2019) 委送字人造板类第0393号

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name	混凝土模板用胶合板	规格型号 Model/Type	1220×2440×18 (mm)
		商标 Trademark	—
检验类别 Test Type	委托送样检验	产品等级 Product Degree	—
委托方 Applicant	名称 Name	徐州华宇木业有限公司	联系电话 Telephone
	地址 Address	徐州市铜山区三堡镇胜阳村胜阳工业园	邮政编码 Zip Code
生产企业 Manufacturer	徐州华宇木业有限公司		
抽样地点 Sampling Place	—	送样日期 Sampling Date	2019-10-28
批 量 Batch	—	样品批号或生产日期 Serial No.or Manufactured Date	—/—
样品数量 Sample Quantity	600×600 (mm) 3块	检验日期 Tested Date	2019-10-29 ~ 2019-11-06
样品状态 Sample State	符合检验要求		
检测和判定依据 Ref.Documents for The Test	GB/T 17656-2018《混凝土模板用胶合板》		
检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合GB/T 17656-2018标准规定要求。 签发日期：2019年11月6日		
备注 Remarks	该样品芯材材质为桦木，样品信息由委托方提供，再次检验仅对来样负责。		

批准: 贾音  
Approved by

审核: 沈卫平  
Checked by

主检: 高星  
Tested by

批准: 贾音  
Approved by

审核: 沈卫平  
Checked by

主检: 高星  
Tested by



# 检验检测结果

NO: (2019)委送字人造板类第0393号

共 2页 第 2页.

序号	检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项评价
1	胶合强度	试件强度值	MPa	$\geq 0.70$	1.08-1.34	合格
		合格试件数	片	—	36	
		有效试件总数	片	—	36	
		合格试件数与有效试件总数之比 %	—	$\geq 90$	100	
2	顺纹	平均值	MPa	$\geq 40.0$	68.6	合格
		最小值	MPa	$\geq 32.0$	61.3	
	横纹	平均值	MPa	$\geq 30.0$	39.6	合格
		最小值	MPa	$\geq 24.0$	34.8	
3	顺纹	平均值	MPa	$\geq 5000$	8920	合格
		最小值	MPa	$\geq 4000$	8630	
	横纹	平均值	MPa	$\geq 4000$	6990	合格
		最小值	MPa	$\geq 3200$	6320	
备注	—					

(注: 本表为人工填写)

